

ICS 75.160.10

Språk: Norsk

## Ved til brensel i husholdninger

Firewood for domestic use

---

## Ved til brensel i husholdninger

### Forord

Formålet med standarder har vært å skaffe markedet ved i samsvar med definerte normer og å sikre forbrukerne et produkt i henhold til denne standarden.

### 1 Omfang

Denne standarden fastlegger krav til fyringsved i fire klasser og krav til eventuell emballasje og til merking av emballasjen.

### 2 Måleenheter og spesifikasjoner

**2.1** Ved skal omsettes i følgende lengder: 20 cm, 30 cm, 60 cm og 300 cm. Lengdene 20 cm og 30 cm omsettes i sekker. Ved i 60 cm og 300 cm lengde omsettes stablet.

**2.2** Sekkene skal ha følgende mål:

60 cm x 100 cm, rommer ca 80 liter

60 cm x 80 cm, rommer ca 60 liter

50 cm x 80 cm, rommer ca 40 liter

Sekkens mål i centimeter skal angis, fortrinnsvis ved et merke som er festet på sekken. Annen emballasje kan brukes når målene er tydelig angitt.

**2.3** Ved i 30 cm lengder skal stables i sekken. Ved i 20 cm lengder kan rystes i sekken.

**2.4** Storsekk for Europall skal romme 1 m<sup>3</sup> løs ved (ikke stablet) når den omsettes. Storsekk for Hydropall skal romme 1,5 m<sup>3</sup> løs ved (ikke stablet) når den omsettes.

### 3 Avvik

Sekkestørrelse: Det tillates maks. 4 % avvik fra oppgitte mål under punkt 2.2.

Vekt: Det tillates ± 10 % avvik fra angitt vekt. Vekten kreves bare angitt for ved i sekker.

### 4 Fuktighet

Tørr ved skal være tørket ned mot likevektsfuktighet, det vil si vanninnhold fra ca. 20 % til 25 % av tørr masse. Fuktigheten i veden vil variere noe med den relative fuktigheten i lufta omkring. Det forutsettes lagringsmiljø som i et luftig, uisolert rom uten oppvarming. Dersom veden under slike betingelser i påviselig grad fortsetter å tape vekt, skal den betegnes som rå.

MERKNAD Rå ved kan omsettes etter nærmere avtale med kjøper.

### 5 Kvalitetsgradering

Tabell 1 viser gradering av ved.

Tabell 1 - Kvalitetsgradering

Klassifisering	Klasse Ekstra	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Treslag	Bjørk med pent utseende (ikke avslitt bark)	Hardved Bjørk, eik, ask, bøk, lønn og rogn. Kan ikke blandes	Alle treslag Kan blandes	Alle treslag, inkludert bakhun og rivningsved. Kan blandes
Toleranse for fast råte	Tolereres ikke	Inntil 10 % av kubbene	Inntil 15 % av kubbene	Ubegrenset. Maks. 10 % av partiet kan ha løs råte
Kubbediameter (målt på største kløyveflate)	Min. 8 cm, maks. 15 cm	Min. 4 cm, maks. 18 cm. Maks. 20 % av kubbene kan være under 8 cm eller over 15 cm	Min. 4 cm, maks. 18 cm. Maks. 20 % av kubbene kan være under 8 cm eller over 15 cm	Maks. 18 cm
Kløyving	Alle kubber kløyvd	90 % av kubbene kløyvd	Runde med maks. 8 cm tverrmål tillates	Kreves ikke for kubber under 18 cm
Lengder/avvik <sup>a)</sup>	± 1 cm	± 2 cm	± 10 %	± 10 %
Mugg og misfarging	Tolereres ikke	Maks. 10 %	Noe tolereres	Ubegrenset
Fuktighet	Maks. 20 %	Maks. 22 %	Maks. 25 %	Maks. 25 %
Diverse	Standard lengder: 20 cm – 30 cm – 60 cm – 300 cm			
Klasse 3 er ved som ikke tilfredsstillter kravene til Klasse Ekstra, Klasse 1 og Klasse 2, men som likevel kan egne seg som brensel.				
<sup>a)</sup> Gjelder for 20 cm, 30 cm og 60 cm ved				

## **6 Merking**

Ved omsetning av ved i sekker skal sekkens størrelse i centimeter og vekt angis, fortrinnsvis ved et merke som er festet på sekken.

Merkingen bør også angi klasse og produsentens navn eller merkevarebetegnelsen eller annen nyttig informasjon. Dette kan gjøres ved et informasjonsskriv som legges løst i sekken.

Ved som omsettes uten emballasje, behøves ikke å merkes, men selger skal kunne gi informasjon om treslag og fuktighet.